



HOJA TÉCNICA

REF: **19.100**

MONGAY-KLAR

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz incoloro de alto brillo.

CAMPO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre la mayoría de fondos que no sean atacados por el disolvente, esmaltados, policromados, barnizados, estañados, etc.

Gracias a su elasticidad puede aplicarse sobre cartulina, tejido y materiales que sufran deformación por doblado o estiramiento.

Gran utilidad en toda clase de trabajos manuales, didácticos y artísticos.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,984 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: 28 °C

Rendimiento: 10 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 4 horas aprox.



HOJA TÉCNICA

REF: **19.100**

MONGAY-KLAR

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

Contenido sólido: 42 %

Viscosidad de suministro: DIN-4/14 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pincel, brocha, pistola o inmersión dejando una superficie lisa.

Se entrega a viscosidad de aplicación, pudiéndose diluir con: **20.200 Mongay Cerámico Diluyente.**

En caso de usarse a pistola, puede diluirse con **20.100 Nitro "Cinco Aros" Diluyente.**

La superficie a pintar debe estar bien seca y limpia consiguiendo así mejor nivelación y brillo.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado Brillante

Adherencia: Buena

Dureza Persoz: 183 seg.

OBSERVACIONES

No altera la tonalidad del fondo.