



HOJA TÉCNICA

REF: **11.500**

MONGAY GOMA LACA

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz a base de goma laca cuidadosamente seleccionada.

CAMPO DE APLICACIÓN

En general sobre madera, yeso y dorados.

Se utiliza principalmente en la decoración de marcos, cornucopias, figuras y como acabado y protección de objetos policromados.

Muy usada como imprimación en trabajos manuales y artísticos de yeso o madera.

También como acabado y protector de los dorados.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 750 ml
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,863 g/cm³ a 20°C

Tiempo de endurecimiento: 10 horas

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: 12 °C

Rendimiento: 13 m²/litro



HOJA TÉCNICA

REF: **11.500**

MONGAY GOMA LACA

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

Tiempo de secado al tacto: 15 minutos

Viscosidad de suministro: DIN-4/13 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica a muñeca, también a pincel fino o pistola.

Puede diluirse con alcohol de alta graduación.

Caso de haber formado algún poso o sedimento con el tiempo, no deberá agitarse ni removerse a fin de no incorporarlo y obtener la máxima transparencia y brillo en su aplicación.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Adherencia: buena

Brillo a 60°: 80

Dureza Lápiz Faber: H