



HOJA TÉCNICA

REF: **12.100**

MONGAY U.V. PROTECTOR

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico con filtro para la radiación ultravioleta incorporado.

CAMPO DE APLICACIÓN

Proporciona una capa de protección eficiente a sustratos sensibles a la luz.

Se aplica sobre pinturas fluorescentes y fosforescentes, para protegerlas del ambiente exterior, impidiendo su deterioro por la acción de los rayos ultravioleta.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,884 g/cm³ a 20°C

Tiempo de endurecimiento: 24 horas

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: 8 °C

Rendimiento: 10 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 20-30 minutos



HOJA TÉCNICA

REF: **12.100**

MONGAY U.V. PROTECTOR

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

Contenido sólido: 20 %

Viscosidad de suministro: DIN-4/25 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pincel o pistola.

En caso de diluir úsese **20.500 Diluyente Barniz Cuadros "Cinco Aros"**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona un acabado satinado que no altera la tonalidad de la capa de fondo.

Adherencia: buena

Dureza Lápiz Faber 3H