



HOJA TÉCNICA

REF: **12.220**

BARNIZ MIXTION AL AGUA PARA DORADORES

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz de base, transparente, para dorados.

CAMPO DE APLICACIÓN

Especialmente indicado para la aplicación del pan de oro.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,020 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: > 61 °C

Rendimiento: 13 m²/litro

Contenido sólido: 35 %

Viscosidad de suministro: DIN-6/50 seg a 20°C



HOJA TÉCNICA

REF: **12.220**

BARNIZ MIXTION AL AGUA PARA DORADORES

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

A pincel o con brocha de cerda fina, aplicándolo sin grandes gruesos.

Puede diluirse con agua.

La hoja de oro se extiende y adhiere durante el intervalo de tiempo del mordiente.

Intervalo de mordiente:

- 303 - Empieza 10 min. Termina 2 horas.
- 304 - Empieza 2 horas. Termina 12 horas.

OBSERVACIONES

Para evitar consumos excesivos del producto en sustratos muy porosos es recomendable la preparación de la superficie con imprimaciones adecuadas:

- Para madera: **94.428 Tapaporos Nitro Transparente**.
- Para yesos o escayola: **58.900 Polymerisat "Cinco Aros"**.