



HOJA TÉCNICA

REF: **14.200**

MONGAY CERAMIC PROTECTOR

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz brillante de acabado tipo "cerámico".

CAMPO DE APLICACIÓN

Principalmente en manualidades y decoración.

Como capa de acabado en láminas tridimensionales (cuadros en relieve).

Puede añadirse al esmalte con la finalidad de obtener transparencias.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,986 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: < 21 °C

Rendimiento: 8 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 6 horas aprox.

Contenido sólido: 39 %

Tiempo de secado total: 1 semana aprox.



HOJA TÉCNICA

REF: **14.200**

MONGAY CERAMIC PROTECTOR

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

Viscosidad de suministro: DIN-6/50 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pincel para superficies pequeñas procurando dar una capa gruesa y sin entretener el brocheo, en una sola dirección.

También puede aplicarse por vertido.

Puede diluirse con **20.200 Mongay Cerámico Diluyente**.

Sobre la madera una vez esté bien lijada y si ésta es porosa, deberá aplicarse previamente un Tapaporos como **94.428 Tapaporos Nitro Transparente**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona acabados: Brillantes

Adherencia: Muy buena.

Brillo a 20°: 95

Dureza Persoz: 174 seg

OBSERVACIONES

En los cuadros tridimensionales puede utilizarse **98.100 Mongay Latex** para evitar las manchas de silicona.