



HOJA TÉCNICA

REF: **14.810**

LACA ZAPÓN PARA METALES

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Laca celulósica para la protección de metales no férreos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para cobre, latón, niquelados, cromados y metales ligeros en general.

Indispensable en la protección de los dorados y esmaltes de purpurinas evitando su ennegrecimiento con el tiempo. En este caso deberá aplicarse una rápida pulverización previa, dejarla secar unos minutos, y continuar la aplicación para no remover el fondo.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,910 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Manipulable: a las 2 horas

Punto de inflamación: 19 °C

Rendimiento: 13 m²/litro



HOJA TÉCNICA

REF: **14.810**

LACA ZAPÓN PARA METALES

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

Tiempo de secado al tacto: 10 minutos

Contenido sólido: 11 %

Viscosidad de suministro: DIN-4/18 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

A pistola, inmersión y también, para pequeñas superficies, con pincel fino.

Puede diluirse con **20.125 Mon Lac Diluyente** o con **20.100 Diluyente Nitro "Cinco Aros"**, admitiendo hasta un 20% aprox. El grosor de la película seca, y por tanto la protección, irá disminuyendo a medida que se vaya añadiendo más diluyente.

Si por causa de un exceso de humedad en el ambiente se observa velamiento de la película, se puede añadir un 3-5% de **20.110 Diluyente Antivelo "Cinco Aros"**.

Antes de la aplicación, limpiar y desengrasar bien la superficie para obtener una perfecta adherencia.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

El acabado variará con el soporte, ya que cuanto más pulido esté, más brillante será la película.

Adherencia sobre metal: excelente.

Dureza Lápiz Fáber: 2H

Elasticidad: buena.