



HOJA TÉCNICA

REF: **11.100**

BARNIZ MUÑECA INCOLORO "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz de acabado incoloro para aplicación a muñeca.

CAMPO DE APLICACIÓN

Barnizado de muebles y objetos de artesanía.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 750 ml
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS

Color Gardner: 7-8

Peso específico: 0,880 g/cm³ a 20°C


Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: < 21 °C

Rendimiento: 7 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 10 minutos

Contenido sólido: 18 %



HOJA TÉCNICA

REF: **11.100**

BARNIZ MUÑECA INCOLORO "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

Se aplica a muñeca, de manera circular, procurando que no se pegue.

Puede diluirse con **20.100 Diluyente Nitro "Cinco Aros"** o con un poco de alcohol.

Sobre maderas normales, tapa bien el poro. Si la madera es muy porosa, puede utilizarse piedra pómez en polvo (tosca) con el barniz y se aclara con un poco de alcohol y unas gotas de aceite.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona acabados brillantes con buena resistencia al golpe y rayado.

Adherencia sobre la madera: Buena.

Dureza Lápiz Fáber: F

OBSERVACIONES

Guárdese dejando el envase bien cerrado.