

BARNIZ IMPERMEABILIZANTE

Referencia 2732

Descripción del producto Impermeabilizante para fachadas a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.



Características técnicas

Color UNE EN ISO 3668	Incoloro en película seca
Brillo (geometría 60°) UNE EN ISO 2813	Satinado, semimate según estructura y absorción de la superficie.
Peso Específico (Kg/L) UNE EN ISO 2811-1	1.00 ± 0.05 Kg/L
Sólidos en peso (%) UNE EN ISO 3251	34 ± 2 %.
Sólidos en volumen (%) UNE 48090-82 (ISO 3233)	34 ± 2 %.
Viscosidad de suministro	60 – 65 KU a 20°C
Rendimiento Teórico	8-10 m²/l. mano, según estado y estructura de la superficie.
Conservación y Estabilidad en envase	1 año en envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas.
COVS (g/L)	27 g/L
Diluyente	Agua

Instrucciones de aplicación

Aplicación sobre	Adecuado para impermeabilización de fachadas de ladrillo visto, piedra, hormigón, morteros, etc. en acabado de aspecto semimate-satinado. Adecuado como sellador en superficies de yeso, morteros bien fraguados y consistentes.
Temperatura de aplicación	Superior a 5°C.
Temperatura de soporte	Superior a 8°C
Humedad relativa ambiental	Inferior a 80%
Humedad del soporte	Inferior a 6%
Número de capas	1 – 2 dependiendo del acabado deseado
Repintado	2-4 horas.

	Diluyente	Porcentaje de aplicación
Brocha	Agua	0-100% según el aspecto de acabado y espesor que se desee.
Rodillo	Agua	0-100% según el aspecto de acabado y espesor que se desee.
Pistola	Agua	0-100% según el aspecto de acabado y espesor que se desee.

Diluyente de limpieza Agua.

Limpieza de utensilios Limpiar inmediatamente después de su uso con agua.

Propiedades y Modo de empleo

Propiedades:

Facilidad de aplicación.

Poder de relleno.

Acabado impermeable y adherente

Muy permeable a la humedad interior de los sustratos.

Resistente a la alcalinidad de los sustratos.

Preparación de superficies:

Las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceites, humedad, desconchados y ser consistentes.

Aplicar 1 ó 2 manos, diluir hasta 100%, según aspecto de acabado que se desee.

Modo de empleo:

Remover bien el contenido del envase.

Aplicar con buena renovación de aire, en capas uniformes y bien extendidas.

Recomendaciones Antes de aplicar:

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

No aplicar si hay riesgo de lluvias o heladas.

No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 80%.

No es conveniente aplicar a pleno sol y con temperaturas elevadas del soporte.

Secado / Polimerización

Secado al aire (20 °C y 80% H.R.)
UNE EN ISO 3678

30 minutos, en función del espesor aplicado, absorción del sustrato y condiciones ambientales.

Intervalo de repintado mínimo

2 - 4 horas en función de temperatura y humedad ambiental.

Secado para Ensayos Físicos

15 días

Resistencias físico-químicas

Probetas de Ensayo

Hormigón y derivados

Espesor de Film Seco
UNE-EN ISO 2808

20 – 40 micras

Generales

Envasado

0.75L, 4L. y 15 L.

Almacenamiento

Guardar en lugar fresco protegido de las heladas.

No almacenar los envases abierto o empezados.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usados.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 20-04-2016 Esta ficha anula todas las anteriores.